



*Oberflächenschutz
neu definiert!*



Salzgasse

DORTMUND
KRONEN

KARSTADT

KRONEN

FEISEB

KRONEN

A person walking on the sidewalk to the right.

Art.-Nr.	86-line
Anwendungsgebiet	Oberflächen nachhaltig vor Aufklebern und Plakaten schützen. Auch lassen sich Graffiti leicht entfernen.
Verfügbare Farben	auf Anfrage alle Farben, schwarz ab Lager
Schichtdicke	normal 0,05 mm, mögliche Schichtdicke 0,04 - 0,07 mm
Fläche	ausreichend für ca. 11,4 m ² /Liter bei 0,05 mm Schichtdicke
Trocknungszeiten	bei 20°C nach ca. 2 Stunden staubtrocken, ca. 6 Stunden handtrocken, min. 8 Stunden trocknen bis zum nächsten Anstrich
Verpackungseinheit	5 Liter inkl. Härter
Mindesthaltbarkeit	ungeöffnet 2 Jahre bei optimaler Lagerung
Lagerung	dunkel und bei Temperaturen von 5°C - 32°C
Vorbehandlung	EPIDAC 2 HB ITEM 115 Grundierung
Anstrich	Streichen Sie nicht bei einer Luftfeuchtigkeit über 90% und auf keinen Fall bei einer Umgebungstemperatur von unter 5°C. Das zu streichende Objekt sollte eine Mindesttemperatur von 3°C haben.

		5 °C	10 °C	20°C	30°C
	staubtrocken	6 Std.	4 Std.	2 Std.	1 Std.
	ausgehärtet	16 Std.	12 Std.	8 Std.	4 Std.
2. Anstrich	nach	16 Std.	12 Std.	8 Std.	4 Std.

Auftragen	Der Lack kann mit dem Pinsel oder der Rolle aufgetragen werden. Auch ein Lackieren mit der Pistole ist möglich. Bitte beachten Sie, dass dies in einem geschlossenen Raum mit Abzug unter Verwendung einer Schutzmaske geschieht.
Graffiti entfernen	Mit Dacrylate Marclean GP Remover können Graffiti entfernt werden. Die Oberfläche sollte sofort nach dem Entfernen der Graffiti mit klarem Wasser gereinigt werden.
Säubern	sofort, mit Dacrylate Verdünner R6
Verarbeitungszeit	ca. 4 Stunden nach dem Öffnen bei 20°C
Mischungsverhältnis	5/1 bei Farbe und 4/1 bei Klar





EPIDAC 2 HB. *Aluminium Epoxy Grundierung.*

Art.-Nr.	90-268
Anwendungsgebiet	Gibt optimale Haftung auf handgereinigten Stahlbauteilen und auf alten Anstrichen sowie auf feuerverzinktem Untergrund.
Verfügbare Farben	metallic Aluminium, Hochglanz
Schichtdicke	normal 0,125 mm, mögliche Schichtdicke 0,075 - 0,15 mm
Fläche	ausreichend für ca. 5,84 m ² / Liter bei 0,125 mm Schichtdicke
Trocknungszeiten	bei 20°C nach ca. 3 Stunden staubtrocken, ca. 8 Stunden handtrocken, min. 8 Stunden trocknen bis zum nächsten Anstrich
Verpackungseinheit	5 Liter inkl. Härter
Mindesthaltbarkeit	ungeöffnet 2 Jahre bei optimaler Lagerung
Lagerung	dunkel und bei Temperaturen von 5°C - 32°C
Vorbehandlung	Der Untergrund muss staubfrei oder abgeschliffen sein. Entfernen Sie auch alle losen Anhaftungen von der Oberfläche. Zum Entfetten benutzen Sie Dacrylate Verdünner R5.
Anstrich	Streichen Sie nicht bei einer Luftfeuchtigkeit über 90% und auf keinen Fall bei einer Umgebungstemperatur von unter 5°C. EPIDAC 2 HB Grundierung kann auch auf feuchten oder nassen Oberflächen aufgetragen werden. Dabei ist die beste Methode, die Grundierung mit dem Pinsel zu streichen.
Auftragen	Der Lack kann mit dem Pinsel aufgetragen werden. Spritzpistole: Düsendruck 170 bar / Durchmesser 0,33 - 0,38 mm
Säubern	Dacrylate Verdünner R5
Verarbeitungszeit	ca. 4 Stunden nach dem Öffnen bei 20°C
Mischungsverhältnis	5/1 bei Farbe und 4/1 bei Klar





Art.-Nr.	4-line
Anwendungsgebiet	Dauerhafte Anti-Graffitibeschichtung für Zement, Mauerwerk, beschichtete Metalle, Glas, Acryl etc. (*1)
Verfügbare Farben	klar matt Art.-Nr. 4-3, klar glänzend Art.-Nr. 4-2
Fläche	ausreichend für 6 - 10 m ² /Liter (je nach Porosität der zu streichenden Oberfläche)
Trocknungszeiten	bei 20°C nach ca. 1 Stunde staubtrocken, ca. 2 Stunden handtrocken, min. 4 Stunden trocknen bis zum nächsten Anstrich
Verpackungseinheit	5 Liter und 20 Liter
Mindesthaltbarkeit	ungeöffnet 6 Monate bei optimaler Lagerung
Lagerung	dunkel und bei Temperaturen von 5°C - 32°C
Vorbehandlung	Stellen Sie sicher, dass der Untergrund gesund, sauber, trocken und graffitifrei ist.
Anstrich	Zwei Anstriche mit Pinsel oder Roller (*2). Bessern Sie nicht nach. Ist der Anstrich abgetrocknet, fühlt sich die Oberfläche gummiartig an. Dies ist der optimale Schutz gegen Graffiti.
Graffiti entfernen	Kleine Bereiche können Sie einfach mit warmem Wasser (ca. 50°C) und einer Schrubbbürste einfach entfernen. Größere Bereiche lassen sich mit einem Hochdruckstrahler und warmem Wasser (ca. 50°C) und maximalen Arbeitsdruck von ca. 65 bar entfernen.
Säubern	sofort, mit Dacrylate Verdünner R1

(*1) Ist die Farbe einmal aufgetragen und angetrocknet, kann sie nicht mehr entfernt oder anderweitig überstrichen werden – außer mit sich selbst.

(*2) Sehr poröse Oberflächen brauchen möglicherweise einen weiteren Anstrich. Auf manchen Oberflächen kann der Anstrich nachdunkeln. Margard nicht nachdunkelnde Versiegelung (Art.-Nr. 4-1) verhindert dies.



Margard. *nicht nachdunkelnde Grundierung/Versiegelung.*

Art.-Nr.	4-1
Anwendungsgebiet	Grundierung oder Versiegelung für Oberflächen die ihr ursprüngliches Erscheinungsbild beibehalten sollen. (*3)
Verfügbare Farben	klar
Fläche	ausreichend für ca. 6 m ² (4*)
Trocknungszeiten	bei 20°C nach ca. 30 min. staubtrocken, ca. 1 - 2 Stunden handtrocken, min. 4 Stunden trocknen bis zum nächsten Anstrich
Verpackungseinheit	5 Liter
Mindesthaltbarkeit	ungeöffnet 2 Jahre bei optimaler Lagerung
Lagerung	dunkel und bei Temperaturen von 5°C - 32°C
Vorbehandlung	Stellen Sie sicher, dass der Untergrund gesund, sauber, trocken und graffitifrei ist, und entfernen Sie alle Aufkleber. Graffiti lassen sich gut mit Marclean GP Art.-Nr. 150-198 entfernen.
Anstrich	Zwei Anstriche mit Pinsel oder Roller (*2). Bessern Sie nicht nach. Ist der Anstrich abgetrocknet und fühlt sich die Oberfläche gummiartig an, ist dies der optimale Schutz gegen Graffiti.
Säubern	klares kaltes Wasser



- (*3) Streichen Sie erst einen Testbereich um sicherzustellen, dass ein optimales Ergebnis erzielt wird.
- (*4) Diese Angabe ist ein theoretischer Wert, der von Untergrund und Porosität abhängig ist und daher variieren kann.





überreicht durch:

BöSha Technische Produkte GmbH & Co. KG

Industriegebiet Heidberg 21
D-59602 Rürhen

Telefon +49 2952 97091-0
Telefax +49 2952 97091-150

E-Mail: info@boesha.de
www.boesha.de